



- эффект кованой поверхности
- антикоррозионная
- скрывает неровности

**Назначение и свойства:**

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Защитно-декоративная пленка имитирует оригинальную фактуру «молотковой чеканки», скрывает мелкие неровности и огрехи основания. Легко наносится, хорошо растекается. Образует однородное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств. Обладает антикоррозионными свойствами. Атмосферостойкая. Быстросохнущая. Уникальные металлизированные цвета. Высоко укрывистая и экономичная. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 °С.

Код: 01-022

Тип покрытия	Молотковое декоративное	Время высыхания	1 час
Поверхность	Металл, дерево	Расход	0,09-0,11 л/м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Ксилол	Срок службы	До 8 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом.

**Рекомендации:**

Размер ячеек рисунка зависит от толщины наносимого слоя. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить ксилолом не более 15%. Степень разбавления зависит от способа нанесения. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 2-3 слоя на новые, 1-2 слоя на окрашенные поверхности. При нанесении краскопультom интервал между слоями 15-20 минут. Окрасочные работы проводить при температуре от +5 до +35 °С и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

**Расход:**

На однослойное покрытие – 0,09-0,11 л/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 1 час. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

**Состав:**

Модифицированная алкидная смола, органические и металлизированные пигменты, функциональные добавки, растворитель.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть ксилолом, насухо протереть ветошью.

### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

### Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Срок годности:

24 месяца со дня изготовления.

### Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

### Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

### Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

### Нормативный документ:

ТУ 2312-018-88753220-2006

### Фасовки:

0,4 кг.; 0,4 л.; 0,8 кг.; 0,8 л.; 2,5 кг.; 2,5 л.; 5 кг.; 5 л.; 8 кг.; 8 л.; 18 кг.; 18 л.; 45 кг.; 45 л.

### Цвета:

белая, жемчужно-серая, коричневая, медно-коричневая, серая, серебристо-коричневая, синяя, чёрная, шоколадная

